

# activaLabel

## MŰSZAKI ADATLAP

### AL1000 direkt termál címke

Anyag Direkt termál papír

Négyzetmétertömeg  $65 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$

Méret  $100 \times 150 \text{ mm}$

Ragasztó Hotmelt, tartós

Hordozóanyag Glassine papír

Hordozó négyzetmétertömege  $40 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$

Tapadás (N/25 mm) min. 10 vagy papírszakadás

Lehúzási szilárdság (N/25 mm) min. 6 vagy papírszakadás (20 perc)  
min. 7 vagy papírszakadás (24 óra)

Felhelyezési hőmérséklet min.  $+5 \text{ }^\circ\text{C}$

Eltarthatóság 1 év,  $23 \text{ }^\circ\text{C} \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$  és  $50\% \pm 5\% \text{ RH}$  mellett,  
a gyártás időpontjától

Szín fehér címke, sárga hordozó

Kiszerelés 500 címke/tekercs, 20 tekercs/karton,  
56 karton/raklap

